

Технические характеристики

Брусчатка «БрукКерам» изготавливается в соответствии с техническими условиями ТУ У В.2.7-26.4-34327895-001:2008 «Керамический клинкер для облицовки фасадов «Клинкерам» и мощения дорог «Бруккерам», которые ни по одному параметру не уступают, а во многом превосходят требования действующего ДСТУ Б.В.2.7-61-97 и требования ГОСТа Б В.2.7-245:2010

Показатель	Ед. изм.	ПВ, полнотелая 200x100x40	ПВ, полнотелая 200x100x45	ПВ, полнотелая 200x100x52	БФ, фасонная 200x100x40	БФ, фасонная 200x100x45	БФ, фасонная 200x100x52
Предел прочности на сжатие	кгс/см ²	М 650	М 650	М 650	М 650	М 650	М 650
Морозостойкость	циклов	F 250	F 250	F 250	F 250	F 250	F 250
Водопоглощение	%	до 2%	до 2%	до 2%	до 2%	до 2%	до 2%
Пустотность	%	полнотелая	полнотелая	полнотелая	полнотелая	полнотелая	полнотелая
Износостойкость	г/см ²	до 0,35	до 0,35	до 0,35	до 0,35	до 0,35	до 0,35
Вес	кг	1,7	1,9	2,1	1,55	1,75	1,95
Количество кирпича на поддоне	шт.	691	691	691	691	691	691
Вес поддона брутто	кг	1 195	1 333	1 471	1 091	1 229	1 367