

Технические характеристики

Кирпич «Клинкерам» изготавливается в соответствии с техническими условиями ТУ У В.2.7-26.4-34327895-001:2008 «Керамический клинкер для облицовки фасадов «Клинкерам» и мощения дорог «Бруккерам», которые ни по одному параметру не уступают, а во многом превосходят требования действующего ДСТУ Б.В.2.7-61-97 «Кирпич и камни керамические рядовые и лицевые. Технические условия»

Показатель	Ед. изм.	Пр-1 (36%)	Пр-1 (48%)	Пр-1/2	Фасонные изд. А	Фасонные изд. Б
Пустотность	%	36	48	28	до 36	до 28
Длина	мм	250	250	250	250	250
Ширина	мм	120	120	60	120	60
Высота	мм	65	65	65	65	65
Предел прочности на сжатие	кгс/см ²	M350	M300	M350	M350	M350
Морозостойкость	циклы	F150	F100	F150	F150	F150
Водопоглощение	%	до 5	до 6	до 5	до 5	до 5
Вес кирпича	кг	2,8	2,3	1,7	2,7	1,6
Количество кирпича на поддоне	шт	453	604	830	453	830
Вес поддона брутто	кг	1301	1422	1361	1256	1278