

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ТУ У В.2.7–26.4–34327895–001:2008 «Керамічний клінкер для облицювання фасадів «КлінКерам» та брукування доріг «БрукКерам»

показник	одиниці виміру	клінкерна бруківка					
		Пв	Пв	Пв	Бф 1	Бф 1	Бф 1
		повнотіла	повнотіла	повнотіла	фасонна	фасонна	фасонна
		200x100x40	200x100x45	200x100x52	200x100x40	200x100x45	200x100x52
Межа міцності на стиск	кгс/см ²	М 650	М 650	М 650	М 650	М 650	М 650
Морозостійкість	циклів	F 250	F 250	F 250	F 250	F 250	F 250
Водопоглинання	%	до 2%	до 2%	до 2%	до 2%	до 2%	до 2%
Пустотність цегли	%	повнотіла	повнотіла	повнотіла	повнотіла	повнотіла	повнотіла
Зносостійкість	г/см ²	до 0,35	до 0,35	до 0,35	до 0,35	до 0,35	до 0,35
Вага цегли	кг	1,7	1,9	2,1	1,55	1,75	1,95
Кількість цегли на піддоні	шт	691	691	691	691	691	691
Вага піддону з цеглою бруто	кг	1 195	1 333	1 471	1 091	1 229	1 367